



TECHNICAL DATA SHEET

メタラックス

メタラックスは、従来のメタリックでは表現のできないメッキやスパッタリング調の金属感・高級感を、塗装により表現できます。従来のメタリックでは粒子感の粗さが目立ち、メッキ調の粒子感の無い仕上げが困難でした。メタラックスは、特殊金属粉を採用することで粒子感のない高輝度の金属調塗装を表現することができます。

特 徴

1. 粒子感のないメタル調
2. カラーメッキ調の優れた金属感

使 用 方 法

- ・原液そのまま又はシンナー（1：1）で希釈してご使用ください。
- ・使用時には、金属顔料・着色顔料が沈澱していますので、充分攪拌を行ってください。
- ・ほぼ全ての素材にプライマー（下塗り）が必要です。
- ・下塗りには、濃色艶有りエナメル塗料を使用すると、より良い金属感が表現できます。

塗 装 条 件

- ・エアースプレー エアー圧：1.5～2.0 kg/cm²
- ・スプレーガン ガン口径：1.0～1.3mm
吐 出 量：ニードル 3/4回転程度開き絞って吹く。
*微粒化タイプのガンが最適です。

推 奨 塗 装 工 程

- ・プラスチック（ABS, PC）
 1. 脱脂（IPA等）
 2. UF-800黒
 3. メタラックス
 4. UF-800クリヤー
- ・木質素材（木材, MDF）
 1. サフェーサーまたはサンジング
 2. 研磨
 3. UF-800黒
 4. メタラックス
 5. UF-800クリヤー