FUJI TORYO

TECHNICAL DATA SHEET

マイステルフラット　ＵＦ－９０００

マイステルフラットＵＦ－９０００は、諸物性に優れたアクリル系の２液型ウレタン塗料です。
ＡＢＳ、ＰＣなどのプラスチックやメッキ、ブリキ板や鋼板等の金属への密着も良好で幅広い素材にご使用頂けます。

特　　徴

１．密着性　　メッキ、金属、プラスチック等のいろいろな素材に密着します。

ＡＢＳ	○	ＰＣ	○	ＰＥＴ	○
ＦＲＰ	○	ＰＳ	×	ＰＰ	×
ＰＭＭＡ	○	Ｎｉメッキ	○	クロムメッキ	○
スズコバメッキ	○	ブリキ	○	アルミ	○
ステンレス	○	鋼板	○	蒸着	○

（ご使用の際は、必ず実際の素材でテストを行って下さい。）

１．多種多様　　透明、エナメル、カラークリヤー、艶有り、艶消し等いろいろなバリエーションがあり、調色も可能です。
また、ブラックエナメルは隠蔽性に優れています。

１．速乾性　　一般の非黄変タイプのウレタン塗料に比べ、乾燥が速いので作業性に優れています。

１．塗膜性能　　耐汚染性・耐薬品性等に優れています。

使　用　方　法

１．使用Ｂ液　　ＵＢ－９０００

２．配合比

ＵＦ－９０００　Ａ液		１００（重量部）
ＵＢ－９０００　Ｂ液		１０（重量部）
マイステルシンナー		７０～１００（重量部）

３．塗装方法　　エアスプレー・エアレススプレー等

一　般　性　能

１．粘　　度

ＵＦ－９０００　Ａ液	４０秒～１分３０秒／２０℃	（No.４ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ）
ＵＢ－９０００　Ｂ液	２０秒／２０℃	（No.４ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ）
Ａ＋Ｂ＋シンナー（１０：１：１０）	１１秒／２０℃	（No.４ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ）

２．可使時間　　５時間／２５℃

３．塗膜硬度　　２Ｈ（ガラス板にて測定）

４．乾燥時間

セッティング	１０～２０分／２０℃
強制乾燥	３０～６０分／７０℃