

**TECHNICAL DATA SHEET**

サンキュアUVクリヤー QC-5000

サンキュアUVクリヤー QC-5000はウレタン系UV塗料です。
本商品は、様々な素材に優れた密着性を有しています。
リコート性もあるため、プライマー塗料としてもご使用いただけます。

特 徴

1、優れた密着性

ABS、PC、PET、アルミ、ガラス、SUS304等素材に密着します。

1、リコート性

研磨なしで重ね塗りが可能です。

*紫外線の照射量が強すぎると密着不良が起きリコートが出来なくなる場合がございますので、紫外線の光量を400mJ/cm²以下に調整してから、ご使用下さい。

使 用 方 法

配合比	QC-5000	200 (重量部)
	シンナー (TM-5510)	100 (重量部)

塗装粘度 11秒±1秒 / 20℃ (岩田簡易粘度計 NK-II)

塗装方法 エアスプレー

注 意 事 項

1. 塗装後、溶剤分を除去するため、十分なセッティング時間を必要とします。
2. 厚塗りや溜まりがありますと塗膜にクラックや残留溶剤による白化が入る事がありますので、十分気をつけて下さい。
3. UV塗料の為、使用時は保護服等の着用して頂く様、御勧め致します。