



## TECHNICAL DATA SHEET

F☆☆☆☆

# ワイピンステイン NTX WS-300

WS-300はトルエン・キシレンを含まず全ての工程をノントルエン・キシレン製品で統一することで、住環境に優しい塗装製品を作ることができます。

### 特 徴

1. 作業性 ウェスで軽く拭き取るだけで綺麗な素地着色ができます。
2. 密着性 次の工程の各種塗料との密着も良好です。

### 塗装方法

1. 使用目的に応じてシンナーで、適量希釈します。

配合比

WS-300	100	(重量部)
シンナー (NTXタイプ)	0~50	(重量部)
パナステイン (着色剤)	0~50	(重量部)

(着色剤はパナステインまたはパナステインエクセルをお使い下さい。)

2. 刷毛又はスプレーで塗布します。
3. 布(ウェス)でかるく導管に擦込むようにしながら、素材の表面についた余分の顔料を拭きとります。
4. 乾燥後、次の工程に移ります。

### 注意事項

1. 拭きとりの際、余分な顔料が素地表面に残らないよう完全に拭きとって下さい。拭きとりが不完全だと、仕上がりが汚くなります。また密着が悪くなる場合が有ります。
2. 希釈はマイステルシンナー(ノントルエン・キシレン製品)を、季節によって使い分けて下さい。

(マイステルシンナーTM-3150、マイステルリターダーTM-90)