

**TECHNICAL DATA SHEET**

F☆☆☆☆

サンジングシーラー NTX CS-8200

サンジングシーラーNTX CS-8200はラッカー系の下塗り塗料です。近年開発されてきた、反応タイプの塗料と異なり、一液で、シンナーで薄めるだけで使用できる手軽な塗料です。しかし、風合の良い仕上げ・薄膜で上品な仕上げ・楽器類の音の良い仕上げには、欠かせない塗料系です。

また、トルエン・キシレンを含まず、全ての工程をノントルエン・キシレン製品で統一することで、住環境に優しい塗装製品を作ることができます。

特 徴

- | | |
|----------|--|
| 1. 密 着 | 木材への浸透性が良く、木材繊維への付着が良い。又、上塗り塗料との密着も良くなっています。 |
| 1. 肉 持 性 | 淡色で肉持ちが良い。 |
| 1. 作 業 性 | 一液塗料のため、シンナーが蒸発すれば乾燥するため、作業が簡単です。 |
| 1. 乾 燥 性 | ラッカー系塗料なので乾燥が速い。 |

一 般 性 能

粘 度	2分20秒 / 20℃
乾燥時間	指触乾燥 10分 / 20℃
	硬化乾燥 2時間 / 20℃

使用 方 法

配 合 比	CS-8200 100 (重量部)
	ラッカーシンナーNTXタイプ 70~100 (重量部)
《上記は吹き付け塗装の場合、塗装方法によってシンナーを加減して下さい》	
塗 装 方 法	エアスプレー・刷毛塗り・ディッピング等

注 意 事 項

1. シンナーはラッカーシンナー（ノントルエン・キシレン製品）を季節・温度によって使い分けて下さい。