

**TECHNICAL DATA SHEET**

F☆☆☆☆

マイステルサンジングNTX US-4510

マイステルサンジングNTX US-4510は、トルエン・キシレンを含まず、全ての工程をノントルエン・キシレン製品で統一することで、住環境に優しい塗装製品を作ることができます。

特 徴

- 肉 持 一回の塗装で肉付きのある塗膜が得られますので、工程の短縮が図れます。また、導管への浸透性が良いため、目ハジキをおこしません。
- 研磨性 研磨性が良いので作業時間を短縮できます。又サンドペーパーの使用量が減少します。
- 白化性 透明性が高く経時白化の恐れがありません。
- 密着性 木質素地、下塗り、上塗り塗料との密着が良好です。
- 消泡性 泡抜けが良いため、一度に厚塗り出来ます。

一般性能

粘 度	US-4510 A液	3分30秒/20℃
	UB-300	12秒/20℃
乾燥時間		4時間/20℃
可使時間		3時間/20℃

使用方法

配 合 比	US-4510 A液	100 (重量部)
	UB-300	50 (")
	マイステルシンナーNTXタイプ	50~100 (")
	TM-3130 (秋用)、TM-3150 (夏用)、マイステルターダ- [®] TM-90	
塗装方法	エアースプレー、ロールコーター、フローコーター	
塗 布 量	8~12 g/900cm ²	

注意事項

- 2液反応タイプですので、可使時間内に使い切る量ずつ、配合して下さい。
特にシンナー希釈の少ない場合は、可使時間が短くなるので注意して下さい。
- シンナーはマイステルシンナー（ノントルエン・キシレン製品）を、季節によって使い分けて下さい。