

**TECHNICAL DATA SHEET**

F☆☆☆☆

マイステルサフェーサーNTX UA-230

マイステルサフェーサーNTX UA-230は、合板、ボード切断面の補強シールを目的として、設計開発されたウレタン系のサフェーサーです。高不揮発分であるため、ボード切断面のシール性・透性に優れ、硬化後ボード断面の強度を高めます。又、木工塗料としても、その特質を生かし、導管の深い素材へ使用すれば、作業工程の短縮、品質の向上に寄与します。

特 徴

1. 研 磨 性 研磨が極めて容易なため、作業能率が上がります。
1. 肉 持 タレにくく、しかも充填性が良く、ボードへのシール性・導管の目ハジキがおこりずらくなっています。

一般性能

1. 粘 度
UA-230 A液 70±8秒/25℃ (No.4フォードカップ)
UB-230 20秒±2/25℃ (No.4フォードカップ)
2. 乾燥時間
指圧硬化時間 5分～10分/20℃
研磨可能時間 3時間～5時間/20℃
3. 可使時間
A/B/シンナー=4/1/1 の場合 5時間/20℃

使用方法

1. 使用B液 UB-230 S
2. 配合比
UA-230 A液 100 (重量部)
UB-230 25 (重量部)
マイステルシンナー 25～50 (重量部)
(マイステルシンナーは、気温によって適当なタイプを選定して 御使用下さい)
3. 塗装方法
エアースプレー (口径1.5～2.5mmのガン)

種 類

透明・ブラック・ホワイト・ベンガラ・オーカー