

**TECHNICAL DATA SHEET**

マイステルフラット NTX UF-8100

マイステルフラットNTX UF-8100は、アクリル系無黄変のウレタンフラットです。塗膜自体の変色も少なく、尚且つ素材のヤケも防止します。

特 徴

- 1. 耐候性 長時間の紫外線照射・屋外暴露によっても、変色・チョーキング等が極めて少なく、生地ヤケも防止します。
- 1. 密着性 プラスチック（ABS、PC）への密着に優れています。
- 1. 塗膜性能 耐汚染性・耐薬品性等に優れています。

使 用 方 法

- 1. 使用B液 UB-8100
- 2. 配合比 UF-8100 A液 100 (重量部)
UB-8100 20 (重量部)
マイステルシンナー 40~80 (重量部)
- 3. 塗装方法 エアスプレー・エアレススプレー等

一 般 性 能

- 1. 粘 度 UF-8100 A液 40秒/20℃ (No.4フォードカップ)
UB-800 10秒/20℃ (No.4フォードカップ)
A+B+シンナー 11秒/20℃ (No.4フォードカップ)
(5:1:3)
- 2. 可使時間 4時間/20℃
- 3. 塗膜硬度 2H
- 4. 乾燥時間 8時間/25℃ 65RH