

**TECHNICAL DATA SHEET**

NAN-KATSU

ノンスリップ塗料 難滑

ノンスリップ塗料難滑は、滑り防止効果（ノンスリップ効果）と耐擦傷性など機能を持つ2液硬化型ウレタントップコートです。

特 徴

1. 一般のウレタン塗料と比較し、滑り防止効果が優れています。
1. 水があっても、滑りにくい効果があります。

用 途

グリップ、手すり、トレイ、一般内装建材、擦傷防止とソフト感等を要求される分野。

使用方法

使用B液	UB-8800	
配合比	難滑 主剤	50 (重量部)
	UB-8800	10 (重量部)
	マイステルシンナー	20~30 (重量部)

一般性能

粘 度	難滑 主剤	30秒 / 20℃ (No.4 フォードカップ)
	UB-8800	15秒 / 20℃ (No.4 フォードカップ)
乾燥時間	自然乾燥	15分 / 20℃
	指触乾燥	3時間 / 20℃
	指圧乾燥	24時間 / 20℃
	硬化乾燥	120分 / 45℃
	強制乾燥の場合は	
塗装方法	エアスプレー・エアレススプレー	
塗布量	8~12g / 尺 ²	