

**TECHNICAL DATA SHEET**

---

**サンキュアUVクリヤー QC-5500**

---

サンキュアUVクリヤー QC-5500 はウレタン系無黄変UV塗料です。  
上記塗料はプラスチック製品のトップコート用塗料として開発した塗料です。  
UV塗料の特徴でもある硬度も5Hあるため、各種製品に対応致します。

**特 徴**

1. 硬 度 鉛筆硬度5Hの塗膜が得られます。( ガラス板の場合 )  
アンダーコートで塗料で硬度が落ちる場合があります。
2. 速 乾 性 UV硬化のため数秒で硬化するので作業性に優れています。
3. 塗膜性能 耐移行性・耐汚染性・耐薬品性等の物性に優れています。
4. 密 着 性 ABS、PC等の素材に密着性が優れています。

**使 用 方 法**

配 合 比	QC-5500	200 (重量部)
	シンナー (TM-5510)	100 (重量部)
塗装粘度	11秒±1秒/20℃ (岩田簡易粘度計)	
塗装方法	エアスプレー	

**注 意 事 項**

1. 塗装後、溶剤分を除去するため、十分なセッティング時間を必要とします。
2. 厚塗りや溜まりがありますと塗膜にクラックや残留溶剤による白化が入る事がありますので、十分気をつけて下さい。
3. UV塗料の為、使用時は保護服等の着用をする様、御勧め致します。