



## TECHNICAL DATA SHEET

スウェードタッチ塗料

# 弾

スウェードタッチ塗料『弾』は、優れた塗膜性能を持つ、高付加価値皮革調コーティング剤です。ソフトタッチで、肌に触れると親しみや愛着を感じさせる、今までに無い風合を表現することができます。

### 特 徴

1. カラフルで傷付きにくい塗膜
2. ソフトな完全艶消し塗膜
3. 目に優しい妨眩効果

### 一般性能

粘 度	弾 A液	13 ± 3 ポイズ / 25℃
	UB-920	11 秒 / 25℃
	A+B+シンナー	12 ~ 16 秒 / 25℃
乾燥時間	自然乾燥	8 時間以上 / 20℃
	強制乾燥	セッティング 15 分 / 20℃
	加熱乾燥	60 分 / 45℃
	クーリング	30 分 / 20℃

### 使用方法

使用B液	UB-920	
配合比	弾 A液	100 (重量部)
	UB-920	25 (重量部)
	マイステルシンナー	50 ~ 75 (重量部)
塗装方法	スプレー塗装	
塗布量	90 ~ 130 g / m <sup>2</sup> (8 ~ 12 g / 尺 <sup>2</sup> ) (多少多めに塗布したほうが、仕上がりが良く、風合も良くなります)	

### 注意事項

1. 弾は、リコート性が極めて悪いので、修正塗装とか、裏表塗装する場合は注意して、塗装して下さい。修正塗装する場合は、研磨しても密着しないので、専用プライマーをお使い下さい。



## TECHNICAL DATA SHEET

スウェードタッチ塗料

弾

## 物性データ

試験項目	試験方法	試験結果
光沢	光沢計 60° グロス	1以下
耐熱性	80℃×500hrs	合格
寒熱繰り返し試験	{ (80℃×2hrs)+(-20℃×2hrs) } 10 サイクル	合格
耐水性	25℃水中 72 時間浸漬	合格
耐摩耗性	学振型磨耗試験機 加重 500g / cm <sup>2</sup> 綿布 10,000 回	合格
耐衝撃性	デュポン式 1/2 インチ球加重 0.5 kg × 30cm	合格
不粘着試験	ガーゼ 4 枚重ね 600g / cm <sup>2</sup> 80℃×2hrs	合格
耐酸性	5%酢酸水 ガーゼに浸し放置 24 時間後水洗	異常なし
耐アルカリ性	5%炭酸ソーダ水 ガーゼに浸し放置 24 時間後水洗	異常なし
耐アルコール性	60%エタノール ガーゼに浸し放置 24 時間後水洗	異常なし
耐食塩水性	15%食塩水 ガーゼに浸し放置 24 時間後水洗	異常なし
耐ラッカーシンナー性	ラッカーシンナー ガーゼに浸し放置 24 時間後水洗	異常なし
耐汚染性	コーヒー 塗膜上に放置 24 時間後水洗 カレー 塗膜上に放置 24 時間後水洗	とれにくい 傾向あり
	醤油 塗膜上に放置 24 時間後水洗	異常なし
	ソース 塗膜上に放置 24 時間後水洗	異常なし
	クレヨン 塗膜に塗布 24 時間後ベンジン拭取 マジックインキ 塗膜に塗布 24 時間後ベンジン拭取	とれにくい 傾向あり